

# Belcem T



## Caratteristiche

- Malta premiscelata tixotropica a ritiro compensato pronta all'uso
- Utilizzabile per iniezione di ancoraggi autoperforanti, bulloni per armatura, tiranti e barra nervate, riempimento di cavità, protezione di rocce e scarpate, ecc ...
- Composta da cementi ad alta resistenza secondo UNI EN 197/1
- Priva di additivi alcalini aggiunti, aggregati selezionati ed agenti espansivi

## Caratteristiche tecniche

Granulazione	100% passante a 1.25mm
Tempo di lavorabilità	60 – 90 minuti
Spandimento secondo UNI 7044/72	40-80%
Tempo di maturazione dopo 24 ore dopo 7 giorni dopo 28 giorni	> 15 N/mm <sup>2</sup> > 30 N/mm <sup>2</sup> > 45 N/mm <sup>2</sup>
Espansione libera in fase plastica UNI 8996	1.5 – 2.5%
Acqua d'impasto	22 – 24%

Tutti i dati indicati nel presente prospetto sono soggetti a modifiche senza preavviso