

Belcem T



Caractéristiques

- Mortier pré-mélangé thixotropique à retrait compensé, prêt à l'emploi.
- Utilisable pour l'installation des ancrages à injection autoperforants, boulons d'armature, tirants et tiges nervurés, remplissage de cavités, protection de roches et talus, etc.
- Composé de ciments à haute résistance selon UNI EN 197/1
- Sans additifs alcalins ajoutés, d'agrégats sélectionnés et d'agents expansifs.

Caractéristiques techniques

Granulation	100% moins de 1.25mm
Temps d'utilisation	60 – 90 min.
Etalement selon UNI 7044/72	40-80%
Temps de durcissement après 24 h après 7 jours après 28 jours	> 15 N/mm ² > 30 N/mm ² > 45 N/mm ²
Expansion libre en phase plastique UNI 8996	1.5 – 2.5%
Addition d'eau	22 – 24%

Toutes les données mentionnées peuvent varier sans préavis.